



izostal sa

Powłoka wewnętrzna do transportu paliw

Rodzaj badania	Wynik wymagany	Wynik uzyskany
Wygląd i ciągłość powierzchni	Gładka, jednolita, ciągła warstwa powłoki bez zacieków	Gładka, jednolita, ciągła warstwa powłoki bez zacieków
Grubość suchego filmu	300 – 600 μm	300 – 600 μm
Próba utwardzania	Brak zmiękczenia, zmarszczenia lub pęcherzy	Brak zmiękczenia, zmarszczenia lub pęcherzy
Próba porowatości na płytkach szklanych	Mokry film maksymalnie 1 por	Brak porów
	Suchy film maksymalnie 5 porów	Brak porów
Szczelność powłoki	Max. 1 por/100cm ²	Brak porów

